ヒートシール用途のスタンダード品





CHUKOH FLO[™] ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100 FR

製品概要


ふっ素樹脂(テフロン™ PTFE製)含浸ガラスクロスを基材 とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹 脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。 テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。

特 長

- 耐熱性 • 耐薬品性
- 滑り性
- 電気絶縁性
 - 撥水性

• 非粘着性

- 耐候性
- 寸法安定性



用涂例

- ・ヒートシール機、真空包装機の離型
- 樹脂成型などプレス工程の離型
- 電気絶縁被覆
- ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

製品性能

試験項目	単位	AGF-100 FR			
呼び厚	mm	0.13	0.15	0.18	0.30
粘着力180°剥離	N/25mm	9	11	13	14
引張強さ	N/25mm	360	530	860	1220
破壊電圧	kV	6	6	6	6
最高使用温度	°C	200			

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

製品規格

呼び厚(mm)		長さ(m)		
*于0·1 字 (IIIII)	規格品幅	最大幅	R C (III)	
0.13	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300	560		
0.15	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50,	360	10	
0.18	100, 150, 200, 250, 300			
0.30	13, 19, 25, 50	450		
	19, 25, 50	430	5	

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。 ※PEコア、3インチコア巻きも製造可能です。別途ご相談ください。 ※長尺巻きなど、長さのご要望は別途ご相談ください。

販売会社

■< 共和産業株式会社

ココロとモノ、つながるー。

〒550-0005 大阪市西区西本町 1-8-20 TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013 E-mail info@kyowa-sangyou.com URL http://www.kyowa-sangyou.com

東京・熊本



中興化成工業株式会社

社 〒107-0052 京 支 店 〒107-0052 名古屋支店 〒460-0003 大 阪 支 店 〒532-0003 福 岡 支 店 〒810-0074 東京都港区赤坂1-8-1 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋市中区錦2-4-3

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階

03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、 安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp